Technisches Datenblatt

GIMABLOC 1250



Anwendungsbereiche

- Gießereimodelle, Modellplatten
- Prototyp-Kernkästen für Cold-Box-Verfahren
- Diverse Formen und Werkzeuge

Basis: Polyurethan, grün

Produktvorteile

- Hohe Schlagzähigkeit
- Einfache Bearbeitung
- Hohe mechanische Festigkeit und hohe Abriebfestigkeit
- Saubere, dichte Oberfläche nach der Bearbeitung

Physikalische Daten (ca. Werte)

Dichte	ISO 2781 kg/dm ³	1,25
Shore-Härte	ISO 868	D 84
Druckfestigkeit	ISO 604 MPa	92
E-Modul	ISO 178 MPa	2.800
Biegefestigkeit	ISO 178 MPa	100
Schlagzähigkeit - ungekerbt	ISO 179 eU kJ/m²	66
Wärmeformbeständigkeit	ISO 75 B °C	78
Glasübergangstemperatur	ISO 11359 °C	80
Wärmeausdehnungskoeffizient CTE (0°C bis 60°C)	ISO 11359 K ⁻¹	78 x 10 ⁻⁶

Verarbeitung

Vor der Verarbeitung ist das Material auf $18-25^{\circ}\text{C}$ zu temperieren.

Die Bearbeitung des Plattenmaterials kann maschinell durch Sägen, Fräsen etc. oder von Hand erfolgen. Beim Verkleben sollen die Oberflächen sauber, trocken,

staub- und fettfrei sein.

Lagerung

In trockenen Räumen auf ebener Unterlage ist mit einer Begrenzung der Lagerdauer nicht zu rechnen. Bei Transport und Lagerung gefertigter Modelle sind stäkere Temperaturschwankungen auszuschließen.

Verpackungseinheiten:

 $1000~\text{mm} \times 500~\text{mm} \times 30~\text{mm}$, 30 Stück / Palette $1000~\text{mm} \times 500~\text{mm} \times 50~\text{mm}$, 36 Stück / Palette

Entsorgung

Nicht ausgehärtete Produkte sind in der Regel besonders überwachungsbedürftige Abfälle und müssen ordnungsgemäß entsorgt werden. Ausgehärtetes Material kann nach Absprache mit der jeweils zuständigen Behörde oder Deponie als Haus-/Gewerbeabfall entsorgt werden. Auskunftspflichtig für die ordnungsgemäße Entsorgung sind die örtlichen Behörden, wie z.B. Landratsamt, Umwelt schutzamt oder Gewerbeaufsichtsamt.

Gefahrenhinweise

Informationen zum sicheren Umgang von chemischen Produkten, sowie die wesentlichen physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten sind den aktuellen Sicherheitsdatenblättern zu entnehmen. Die einschlägigen Vorschriften, wie z.B. die Gefahrstoffverordnung sind zu beachten.

 $1000 \text{ mm} \times 500 \text{ mm} \times 75 \text{ mm}, 24 \text{ Stück / Palette}$ $1000 \text{ mm} \times 500 \text{ mm} \times 100 \text{ mm}, 18 \text{ Stück / Palette}$

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Dies befreit den Verarbeiter nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte und die Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendungund Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich im Verantwortungsbereich des Verarbeiters. Etwa bestehende Schutzrechte Dritter sind zu berücksichtigen. Wir gewähren die einwandfreie Qualität unserer Produkte, die mit den jeweiligen Spezifikationen übereinstimmen. Wir übernehmen keine Verantwortung für Schäden oder Unfälle bei der Verwendung unserer Produkte. Beim Umgang mit unseren Produkten sind die arbeitshygienischen und gesetzlichen Vorschriften zu beachten.